

Allgemeine Lagerhinweise

für asbestfreie Flachdichtungen

Lagerung

Flachdichtungen werden in umweltgerechten Standardverpackungen geliefert.

Diese Verpackungseinheiten gewährleisten eine zerstörungsfreie Einlagerungsmöglichkeit bei unserer Kundschaft. Sollte aufgrund von Einlagerungsgegebenheiten eine anderweitige Lagerung notwendig sein, ist diese so vorzunehmen, dass eine mechanische Überlastung der Dichtwerkstoffe ausgeschlossen ist (z. B. Aufhängen großer Dichtungen).

Die Dichtungen sollen trocken und ohne schädigende Umwelteinflüsse lagern. Insbesondere elastomergebundene Werkstoffe dürfen nicht in direkter Sonneneinstrahlung oder zu hohen Temperaturen lagern, da diese Einflüsse den schädigenden Alterungsprozess beschleunigen. Hier ist ein baldiger Verbrauch zu empfehlen (max. 2 Jahre).

Dichtungen auf PTFE- oder Graphitbasis unterliegen dieser Alterung nicht.

Die gelieferten Verpackungseinheiten für Flachdichtungen werden mit der Nennweite, Nenndruckstufe oder Dichtungsabmessung und der Teilenummer beschriftet. Um die Verwechslungsgefahr zu minimieren, sollte diese Beschriftung beibehalten werden.



**Sie haben die Herausforderung –
Wir die Lösung.**

Wir bieten eine qualifizierte Beratung vor Ort durch unseren technischen Außendienst.

www.klinger-awschultze.de